

## FICHA TÉCNICA EX - 46

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO **EXTRAFLOOR 46 AC4 ESTRATIFICADO**

#### DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS

TEST DE REFERENCIA	PROPIEDADES	UNIDADES	
EN 323	DENSIDAD (*)	Kg/m <sup>3</sup>	660
EN 319	TRACCION INTERNA	N/mm <sup>2</sup>	0,4
EN 310	RESISTENCIA FLEXION	N/mm <sup>2</sup>	17
EN 310	MÓDULO DE ELASTICIDAD	N/mm <sup>2</sup>	2800
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 24 H	%	12
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 2 H	%	3
EN 311	TRACCION SUPERFICIAL	N/mm <sup>2</sup>	>0,8
EN 322	HUMEDAD	%	8+/-3
ISO 3340	CONTENIDO EN SILICE	% Peso	< 0,05

#### CARACTERISTICAS

DIMENSIONES	mm	600X600X40
PESO APROXIMADO	Kg/m <sup>2</sup>	30

COMPOSICION	Recubrimiento superior estratificado		
	Soporte de aglomerado 1ª calidad		
	1.-Recubrimiento inferior Kraft		
	2.-Recubrimiento inferior Kraft y aluminio 0.10m/m		
	3.-Recubrimiento inferior Kraft y chapa de acero galvanizado 0.50m/m		

CARGA UNIFORME REPARTIDA			
	Kraft	Kg/m <sup>2</sup>	2300
	Kraft y aluminio 0.10m/m	Kg/m <sup>2</sup>	2400
	Kraft y chapa 0.50m/m	Kg/m <sup>2</sup>	2900

FLECHA	mm	1,2
--------	----	-----

CARGA CONCENTRADA EN UN CUBO DE 25X25mm	Kg	280
---	----	-----

FLECHA	mm	1,8
--------	----	-----

CARGA RODADA	Kg	1250
--------------	----	------

FLECHA	mm	1,8
--------	----	-----

#### TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

EN 324-1	ESPESOR	mm	0,20
EN 324-1	LONGITUD Y ANCHO	mm	0,10
EN 324-2	ESCUADRADO	mm/m	0,15

#### RECUBRIMIENTO

EN-13329	RESISTENCIA A LA ABRASION	WR, nº de vueltas	>4000 (AC4)
UNE EN 14323	RESISTENCIA AL MANCHADO (GRUPOS 1 Y 2)	Grado	5 (grupos 1 y 2)
UNE EN 14323	RESISTENCIA AL MANCHADO (GRUPOS 3)	Grado	4 (grupo 3)
EN-438-2	RESISTENCIA A LA QUEMADURA DE CIGARRILLO	Grado	3

#### TABLERO DE PARTICULAS

UNE-EN 13501:2002	REACCION AL FUEGO	CFL - S2 = M -3
-------------------	-------------------	-----------------

(\*) ESTE DATO SE CONSIDERA ORIENTATIVO.

# floriber.s.a.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD  
Pol.ind.el caballo p.61-n 6.7.8 y 9  
28890-loeches-madrid

Asunto: Limpieza y mantenimiento del estratificado **EXTRAFLOOR-46**

Estimado cliente:

A continuación le facilito nuestros consejos sobre la limpieza y mantenimiento del **EXTRAFLOOR-46**.

Limpie el **EXTRAFLOOR-46** con un aspirador o mopa seca, si fuera necesario utilice un paño escurrido y un detergente sintético. Evite el uso de agua en exceso.

Para eliminar las manchas persistentes basta con aplicar un poco de alcohol de uso domestico en un paño y frotar suavemente.

Se aconseja la colocación de un felpudo en las puertas de entrada desde el exterior para proteger el suelo de las arenas y la suciedad de la calle.

Existen productos en el mercado específicos para la limpieza de suelos laminados es conveniente que estos sean en base a alcoholes (nunca abrasivos/agresivos) y no en base a aceites o ceras, puesto que estos dan brillo y no engrasan la superficie pero no limpian.

El **EXTRAFLOOR-46** no se debe lijar, barnizar, pulir, etc...pues perjudicaría las propiedades intrínsecas del producto. La superficie esta protegida para darle una larga vida y alta resistencia al desgaste.El producto viene acabado y no necesita ningún tipo de barnizado, pulido, etc.

El **EXTRAFLOOR-46**, ofrece una mayor resistencia a los rayados que cualquier otro suelo barnizado; esto no significa que no se raye. La mejor forma de solucionar estos rayados es con una buena previsión.

Para evitar que esto suceda se recomienda colocar fieltros en las patas de las sillas mesas, muebles, etc. En caso de tener sillas con ruedas estas deberán tener unas ruedas de tipo W (norma alemana DIN 68131) o en su ausencia se colocara una esterilla de policarbonato para evitar el contacto directo de estas con el suelo.

También es recomendable la utilización de un felpudo en la entrada principal para proteger el suelo contra las arenas.

Esperando haberle sido de utilidad, atentamente:

FLORIBER.S.A. Dto.Calidad